

# Zinkspray

entspricht DIN 53151

## Eigenschaften:

- hervorragender Langzeit-Korrosionsschutz selbst bei extremen Witterungseinflüssen
- hohe Resistenz gegen Salz und Wasser, aggressive Lösungsmitteldämpfe usw.
- elektrisch leitfähig - punktschweißfähig
- nach vollständiger Trocknung gut mit vielen handelsüblichen Lacken überlackierbar, vorher jedoch Lackverträglichkeit testen
- schnelltrocknend, dadurch zeitsparend und sparsam im Gebrauch
- hitzebeständig bis ca. +500°C



## Anwendung:

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Vorversuche und bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Die Dose sollte Zimmertemperatur haben und nur in einem gut gelüfteten Raum abgesprüht werden. Vor jedem Sprühen Dose ca. 2 Minuten kräftig schütteln, bis sich die Rührkugel frei bewegt. Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen.

Sprühfläche gründlich entrostet und entfetten und im Abstand von 20 - 30 cm im Kreuzgang auftragen. Bei mehreren Schichten jeweils 5 Minuten Trockenzeit einlegen. Selbstreinigendes Ventil.  
Nur für den gewerblichen Gebrauch!

## Lieferform:


Spray: 400 ml Inhalt

## Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Unsere technischen Angaben wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte nicht von eigenen, gewissenhaften Prüfungen! Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vor Einsatz vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu prüfen und zu beachten.

## Vorteile

- zinkgrau
- Zinkgrundierung
- ca. 93% Zink im Trockenfilm
- Zinkreinheit 99%
- entspricht DIN 53151



SiMa-CleanTec GmbH  
Zeppelinstr. 22/2  
D 78050 VS-Villingen  
Telefon 07721 916 06 90  
Telefax 07721 916 06 91  
[www.sima-cleantec.de](http://www.sima-cleantec.de) - Email: [info@sima-cleantec.de](mailto:info@sima-cleantec.de)



SiMa-CleanTec GmbH  
Chlini Schanz 14  
CH 8260 Stein am Rhein  
Telefon 041 790 2900  
Telefax 041 790 2901  
[www.sima-cleantec.ch](http://www.sima-cleantec.ch) - Email: [info@sima-cleantec.ch](mailto:info@sima-cleantec.ch)