

FugenStar

Wasserdurchlässiger, unter Einwirkung von Luftsauerstoff aushärtender, 1 –
komponentiger Kunstharzmörtel.



Für Natursteine, Betonsteine und Klinker. Zur Verfugung von Alt- oder Neupflaster. Geeignet für eine ungebundene Bauweise (Gartenwege, Terrassen). Geeignet für eine gebundene (starre) Bauweise (Hof- und Garageneinfahrten) und plattige Formate.

Für begehbare Pflasterflächen und private Garageneinfahrten. Bis einschließlich Nutzungskategorie N2 nach ZTV-Wegebau.

Eigenschaften:


- Einkomponentig
- Gebrauchsfertig
- Kunstharzgebunden
- Für außen
- Schlammbar
- Befahrbar (private Hof- und Garageneinfahrten)
- Geeignet für die Reinigung durch Hochdruckwasserstrahl (Fächerdüse bis 120 bar, Mindestabstand 20 cm)
- Widerstandsfähig gegen mechanische Belastung (z. B. Kehr- und Reinigungsmaschinen) und chemische Einflüsse wie Tausalz, Benzin und Mineralöle
- Einfach verarbeitbar
- Hochfest
- Wasserdurchlässig
- Hohe Festigkeit

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein, um die zu erwartenden Verkehrslasten aufnehmen zu können. Bei befahrenen Pflasterflächen ist die Bettung immer gebunden und drainfähig auszuführen. Ein Absacken des Pflasters unter Last aufgrund nicht genügender Tragfähigkeit führt zu Abrissen an den Fugenflanken. Nicht drainfähiger Oberbau führt zu Staunässe und bei Frost zur Zerstörung der Fuge. Die Fugentiefe darf 3 cm und die Fugenbreite 3 mm nicht unterschreiten. Ab 20 mm Fugenbreite muss die Fugentiefe mindestens das 1,5 fache der Fugenbreite betragen. Die Fugen ggf. mit einer Luftlanze oder Hochdruckreiniger ausräumen. Die Pflaster- oder Plattenflächen dürfen nicht eingespannt sein, angrenzende Mauern, Einbauten oder Ähnliches sind mit elastischen Fugen zu versehen. In der Fläche sind in Abhängigkeit von der Geometrie und der Flächengröße elastische Bewegungsfugen einzubauen. Konstruktive Arbeitsfugen aus der Unterlage / Oberbau sind zu übernehmen.

Mischung und Verarbeitung:

Wird einbaufertig in versiegelten Eimern angeliefert. Nicht mit anderen Stoffen vermischen! Für eine optimale Haftung des Pflasterfugenmörtels an den Steinflanken nur allseitig saubere Pflastersteine / Platten verwenden. Sincofug auf die Flächen verteilen und mit einem Gummischieber in die Fugen einarbeiten,



dabei verdichten. Für eine gute und ausreichende Flankenhaftung die angegebene Fugentiefe und Fugenbreite einhalten. Befahrene Pflasterflächen sind in voller Steinhöhe zu verfugen. Bei Einsatz auf befahrenen Flächen (gebundene Bauweise) ist die Fugenfüllung in voller Fughöhe erforderlich. Nach dem Öffnen der Siegfolie in kleinen Partien auf die Pflasterflächen schütten und mit einem Besen oder Gummischieber einarbeiten und verdichten. Nach Öffnung des Gebindes ist dieses komplett zu verarbeiten, da das Material sofort mit Luftsauerstoff reagiert.

Bei Fugenbreiten ab 20 mm ist das eingebrachte Fugenmörtelmaterial ausreichend nach zu verdichten. Bei schmalen Fugen (kleiner 5 mm) zusätzlich mit einem groben Straßenbesen intensiv und ausreichend fugenfüllend in kreisenden Bewegungen einkehren. Um die Fugen hinreichend füllen zu können wird unterstützend der Gebrauch eines geeigneten Stampfwerkzeuges (z.B. Handstampfer, Rückseite des Straßenbesens, Fugenkelle o.Ä.) empfohlen. Zur aktiven Unterstützung kann mit einem weichen Wassersprühstrahl eingeschlämmt werden. Bei gebundener Bauweise sollte wegen möglicher negativer Beeinträchtigung der Verbundwirkung zwischen Stein und dem Bettungsmörtel auf den Einsatz einer Rüttelmaschine verzichtet werden. Zur vollständigen Fugenfüllung nach dem Verdichten weiteres, frisches Fugenmaterial einbringen und erneut verdichten. Eine ausreichend fugenfüllende Verdichtung ist notwendig, um feste und dauerhafte Fugen zu erreichen. Nach 10 – 20 Minuten (temperaturabhängig), die Fläche kreuzweise mit einem mittelharten Besen, z. B. Kokosbesen abfegen, dabei die Fugenoberflächen gleichmäßig schließen und glätten.

Nutzen/Vorteile:

- 💧 Absolute Spitzenqualität
- 💧 Biologisch abbaubar
- 💧 Löst selbst in hoher Verdünnung schnell und sicher auch besonders schwierige Verschmutzungen
- 💧 Hinterlässt angenehmen Frischeduft

Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. SiMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich. Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

FugenStar

Wasserdurchlässiger, unter Einwirkung von Luftsauerstoff aushärtender, 1 –
komponentiger Kunstharzmörtel.



Nachbehandlung:

Die frischen Fugen während der Aushärtungsphase (1 Tag bei 20°C) gegen starken Niederschlag schützen. Mindestens 7 Tage vor Frosteinwirkung schützen. Bei Folienabdeckung ist für gute Unterlüftung zu sorgen, um Kondenswasser zu verhindern.

Materialverbrauch:

Die nachstehend genannten Verbräuche sind ca.-Angaben und basieren auf Erfahrungswerten bei der Mindestfugentiefe von 3 cm.

Reinigung:

Gefäße, Werkzeuge, Maschinen etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Lieferform/Verpackung/Lagerung:

25 kg Eimer 24 Stück / Palette

Gebinde vor Frost schützen

Paletten dürfen nicht übereinander gestapelt werden

Geschlossen bei unbeschädigter Siegfolie mindestens 12 Monate haltbar. Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:

Ausgehärtete Produktreste können unter Abfallschlüssel 170904 als Bauschutt entsorgt werden.

Bei verformungsstabilem Mörtelbett und festen Verbund mit dem Stein oder Platte sowie fußläufigen Verkehr kann die Fugentiefe auch geringer sein, 15 mm dürfen jedoch nicht unterschritten werden. Technische Werte sind bezogen auf 20°C / 50 % rel. LF, niedrige Temperaturen und Feuchtigkeit führen zu einer verzögerten Abbindung, Laborwerte.

Sicherheitshinweise:

- Geeignete Schutzhandschuhe tragen
- Für gute Belüftung sorgen
- Kann in schlecht durchlüfteten Bereichen zu vorübergehender Geruchsbelästigung führen.

Hinweise:

Bei der Eimerhandhabung, z. B. während des Transportes, darf die Siegfolie nicht beschädigt werden, da sonst das Material aushärtet. Bei hellen Steinen und Kunststeinen (zement- oder kunststoffgebunden) bzw. bei oberflächenbehandelten Steinen Verträglichkeit prüfen! Bei Steinen und Platten mit umlaufenden Abstandshaltern ist die Drainfähigkeit nicht ausreichend. Pflasterfugenmörtel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, die naturbedingten Farbschwankungen unterliegen. Daher stellen Farbunterschiede verschiedener Gebinde keinen Grund zur Beanstandung dar. An zusammenhängenden Flächen nur Material



einer Charge verwenden. Bei werkseitig behandelten Betonwerksteinplatten ist eine Probeverfugung notwendig! Beim gefasteten Pflasterbelag darf die Fuge nur bis zur Unterkante der Fase gefüllt werden. Nicht im Dauernassbereich (z.B. Schwimmbeckenumgang) sowie bei Staunässe einsetzen. Probeflächen anlegen! Regelmäßige Reinigung erhält die Wasserdurchlässigkeit. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Weitere Hinweise: Siehe Sicherheitsdatenblatt. Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, DIN-Normen und technischen Merkblätter zu berücksichtigen. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. des Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtung dar. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. ed. 05/16

Nutzen/Vorteile:

- Absolute Spitzenqualität
- Biologisch abbaubar
- Löst selbst in hoher Verdünnung schnell und sicher auch besonders schwierige Verschmutzungen
- Hinterlässt angenehmen Frischeduft

Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. SiMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschliesslich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.


SiMa-CleanTec[®]
Chemical Solutions



SiMa-CleanTec Swiss GmbH
Tramweg 35
CH - 6414 Oberarth
Telefon 041 790 2900
Telefax 041 790 2901
www.sima-cleantec.ch
info@sima-cleantec.ch

SiMa-CleanTec GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 32
D - 78052 VS-Villingen
Telefon 07721 916 06 90
Telefax 07721 916 06 91
www.sima-cleantec.de
info@sima-cleantec.de

FugenStar

Wasserdurchlässiger, unter Einwirkung von Luftsauerstoff aushärtender, 1 –
komponentiger Kunstharzmörtel.



Pflasterformat	Kantenlänge (cm)	Fugenbreite (mm)	Verbrauch (kg/m ²)
Großpflaster	14 / 17	8	ca. 5,1
	14 / 17	15	ca. 9,1
Kleinpflaster	8 / 9	10	ca. 10,8
	10 / 11	10	ca. 8,9
Mosaikpflaster	5-7	8	ca. 12,3
	3-7	8	ca. 16,0

Rohstoffbasis	Spezielle Kunstharze, Quarzsand und Füllstoffe
Farbe	Anthrazit
Verbrauch/m ²	Siehe oben
Verarbeitungstemperatur	5°C bis 25°C
Verarbeitungszeit	ca. 50 Minuten
Belastung	Nur Personenverkehr / private Garageneinfahrten
Begehrbar	Bei 10 °C nach ca. 30 h Bei 20° C nach ca. 24 h
Völlige Durchhärtung	Nach ca. 7 d
Druckfestigkeit	Nach 7 d ca. 20 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	Nach 7 d ca. 8 N/mm ²
Haftzugfestigkeit	Nach 7 d ca. 0,5 N/mm ²
Wasserschluckwert K (Din 18035, T5)	>30 cm Wassersäule/h
Wasserdurchlässigkeitswert kf (gem. DIN 18507)	57,97X10 ⁻⁵ m m/s

Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. SiMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.


SiMa-CleanTec®
Chemical Solutions



SiMa-CleanTec Swiss GmbH
Tramweg 35
CH - 6414 Oberarth
Telefon 041 790 2900
Telefax 041 790 2901
www.sima-cleantec.ch
info@sima-cleantec.ch

SiMa-CleanTec GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 32
D - 78052 VS-Villingen
Telefon 07721 916 06 90
Telefax 07721 916 06 91
www.sima-cleantec.de
info@sima-cleantec.de